Technisches Datenblatt — Wiporit EPS 035 dm

Expandierter Polystyrolhartschaum EPS DIN EN 13163

Anwendung:	Wärmedämmung für nichtdurchlüftete und nicht genutzte Flachdächer auf Trapezblech, Holzschalung und Gas- oder Stahlbeton, sowie Wärmedämmung unter Estrichen. Nach DIN 4108, Teil 10 -DAA- zur Außendämmung von Dach und Decke, vor Witterung geschützt Nach DIN 4108, Teil 10 -DEO- zur Wärmedämmung unter Estrichen
Technische Daten:	Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,034 W/(m·K) Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{Bemessung}$: 0,035 W/(m·K) Qualitätstyp: EPS 035 DAA dm EPS 035 DEO dm Brandverhalten EN 13501-1: Euroklasse E Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 100 kPa Dauerdruckspannung bei ≤ 2 % Stauchung: ≤ 30 kPa Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: 30 bis 70 Dimensionsstabilität unter Normalklima: ±0,5 % DS(N)5
Bezeichnungs-schlüssel:	EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(2)5
Qualität:	Flammschutzmittel Poly FR (HBCD-frei), schon immer FCKW- und HFCKW-frei
Lieferform:	Flachplatten mit stumpfer Kante, Stufenfalz oder Nut+Feder Gefälleplatten mit Standardgefälle 2 %, Sondergefälle möglich Dachreiter und Keile in verschiedensten Abmessungen Formate: 1.000 x 1.200, 1.000 x 1.000 oder 1.000 x 500 mm Dicken: ab 20 mm
Verpackung:	Folie, Klebe- oder Umreifungsbänder aus Kunststoff Interseroh-Vertragsnummer: 116254
Abfallschlüssel:	17 06 04

Erstellt am: 01.01.2023

Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 7 ● 19243 Wittenburg
Tel: +49 38851 880-0
info@jaeger-daemmstoffe.de
www.jaeger-daemmstoffe.de